siform
Elastomertechnik

Allgemeintoleranzen für Formteile nach DIN ISO 3302 Teil 1

Grenzabmaße für Formartikel

Dieser Teil der Norm gilt für Formartikel aus Elastomeren die in Pressformen, Transfer- und Spritzformen vulkanisiert werden

Nennmaßbereich				Klasse M1		Klasse M2		Klasse M3	
				F	C	F	C	F	C
				Toleranzen in mm					
		bis	4	± 0,08	±0,10	± 0,10	± 0,15	± 0,25	± 0,40
über	4	bis	6,3	± 0,10	± 0,10	± 0,15	± 0,20	± 0,25	± 0,40
über	6,3	bis	10	± 0,10	± 0,15	±0,20	± 0,20	± 0,30	± 0,50
über	10	bis	16	± 0,15	± 0,20	± 0,20	± 0,25	± 0,40	± 0,60
über	16	bis	25	± 0,20	± 0,20	± 0,25	± 0,35	± 0,50	± 0,80
über	25	bis	40	± 0,20	± 0,25	± 0,35	± 0,40	± 0,60	± 1,00
über	40	bis	63	± 0,25	± 0,35	± 0,40	± 0,50	± 0,80	± 1,30
über	63	bis	100	± 0,35	± 0,40	± 0,50	± 0,70	± 1,00	± 1,60
über	100	bis	160	± 0,40	± 0,50	± 0,70	± 0,80	± 1,30	± 2,00
				Toleranzen in %					
über	160	bis		± 0,30	± 0,40	± 0,50	± 0,70	± 0,80	± 1,30

(Grenzabmaße für Formartikel aus Elastomeren)

Es sind 4 Toleranzklassen definiert. Auf die Klasse M4 wird in der Tabelle verzichtet.

Siform Elastomertechnik Babel GmbH
Inhaber/Geschäftsführer Stefan Babel
Neuburger Str. 37 | 90451 Nürnberg
Amtsgericht Nürnberg HRB 31459

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 911 649 24 57
Fax: +49 (0) 911 649 25 63
Mail: info@siform.de

www.siform.de